

Brut sur Stratifié

PLACAGE DE BOIS RECONSTITUE BRUT SUR SOUS-COUCHE STRATIFIÉE

COMPOSITION

Feuilles de même composition que les feuilles ALPIKORD, mis à part l'absence de finition de la surface des placages qui est livrée brute, finement poncée, rendant possible toutes les teintes et finitions (vernies, cirées, etc...).

DIMENSIONS STANDARD

Formats : 305 x 130 cm sauf pour la référence érable clair moucheté (R 451) qui existe en 205 x 125 cm .
Épaisseur : environ 10/10 mm.

N.B. : dimensions approximatives (placages de bois).

APPAREILLAGE

Le bois étant un produit naturel, des différences de structure et de couleur peuvent être constatées entre les échantillons et les feuilles d'une même livraison.
Ces écarts de structure et/ou de couleur ne peuvent être considérés comme des défauts. HUBLER conseille d'inspecter et d'appareiller toutes les feuilles avant leur mise en œuvre. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte une fois le débit et /ou le replaquage effectués.

STOCKAGE

Avant collage et pour éviter des déformations, les feuilles doivent être stockées et conditionnées plusieurs jours dans un local clos et sec en même temps que les supports et équilibrages.

Température : 18 à 25° C.
Humidité relative de l'air : 40 à 60 %.

Elles seront posées à plat (sans contact avec le sol), en piles ou dans des casiers. Les surfaces décoratives seront face contre face et la dernière feuille sera posée dos en l'air et sera recouverte pour maintenir la pile à plat. Elles devront également être protégées des rayonnements solaires et lunaires.

MISE EN OEUVRE

D'une manière générale, ces feuilles se travaillent et se posent de la même façon, avec les mêmes outils et colles et sur les mêmes supports que les stratifiés classiques, mis à part les prescriptions suivantes :

Supports

Compte tenu de l'épaisseur réduite des feuilles (pour limiter la tranche plus foncée), employer des panneaux supports présentant une parfaite planéité (bien calibrés) et propreté.

Collage sous presse à chaud

-Pression : maximum 3 kg/cm² (pour éviter le phénomène de "telegraphing")
-Température: maximum 60/70° C afin de ne pas créer de tensions nuisibles au bon comportement des différents éléments (supports, etc...).

Équilibrage

Pour contre balancer ces feuilles, ne pas utiliser de stratifiés classiques car les coefficients de dilatation sont différents. Pour les panneaux libres (portes, etc..), utiliser pour l'équilibrage les feuilles ALPIKORD de la même référence sur les 2 faces devant recevoir une finition identique. Possibilité d'équilibrage différent après essais.

Finition

Mêmes finitions possibles qu'en ébénisterie classique.

UTILISATION

Nombreuses utilisations verticales et horizontales (précautions à prendre car placages de bois). Eviter les atmosphères humides.

ENTRETIEN

Même méthode qu'avec tous les bois bruts. Les taches de colle néoprène sont à éliminer immédiatement sans utiliser de solvants.

GARANTIE

HUBLER garantit la qualité intrinsèque des feuilles qu'elle commercialise comme possédant les caractéristiques définies dans ce document. Il est précisé que des irrégularités ou imperfections de la surface doivent être considérées comme normales et ne constituent pas un vice des produits en raison de l'utilisation de bois naturel comme décor des feuilles. Compte tenu de l'utilisation de placages, ces feuilles, si elles sont soumises à une chaleur trop élevée ou à une ambiance trop sèche, peuvent présenter des fissures qui, le cas échéant, ne constitueraient pas un vice des produits. Les feuilles se comportent comme tous les bois et une décoloration (régulière ou irrégulière) provenant d'une exposition excessive à la lumière solaire ou lunaire ne peut être considérée comme un défaut de la matière. En cas de litige, la garantie et la responsabilité d'HUBLER et du fabricant, la société ALPI, seraient limitées à la fourniture gratuite de feuilles non agencées en remplacement de celles reconnues défectueuses, la mise en œuvre et la destination des produits étant par ailleurs en dehors de son contrôle. Les techniciens du fabricant sont à la disposition de la clientèle pour apporter leur concours en cas de problèmes techniques spécifiques.